

Informatieblad: Coromandel

Technische eigenschappen

Duurzaamheid	Duurzaamheidsklasse 1.
Janka hardheid	Langsvlak 14.000 N.
Volumieke massa vers	Vers 1100-1300 kg/m ³ .
Volumieke massa 12%	(950-)1100(-1200) kg/m ³ bij 12% vochtgehalte.

Toepassingen: Sierwerk, knoppen, grepen, lijsten, onderdelen van meubelen, beeldhouw- en draaiwerk, finer en triplex, borstels, sieradenkistjes enz.

Andere namen: Gestreept ebben, Makassaars ebben, ebène Macassar, Macassar ebony, kaju hitam (Indonesië, Sulawesi).

Houtbeschrijving: Het lichtbruine tot chocoladebruine kernhout heeft donkerbruine of zwarte strepen, die scherp afsteken tegen het geelwitte spint.

Houtsoort: Loofhout.

Draad: Recht, kruisdraad kan voorkomen.

Nerf: Fijn.

Drogen: Zeer langzaam.

Bewerkbaarheid: In verhouding tot zijn hoge gewicht en daarmee samenhangende hardheid is coromandel nog redelijk gemakkelijk te bewerken. Voor het schaven wordt een snijhoek van 20° aanbevolen. Coromandel laat zich goed draaien. Het fijne droge houtstof irriteert de slijmvliezen.