

## Informatieblad: Peroba rosa (Zalmhout)

<b>Andere namen:</b>	Peroba Rosa   Palo rosa, ibira-romi (Argentinië), ybyraro (Paraguay), red peroba (Groot-Brittannië, Verenigde Staten), amarello, amargoso, peroba amarela, peroba mirim, peroba rajada, peroba açu, sóbro (Brazilië), peroba rose (Frankrijk), zalmhout (oude Belgische benaming).
<b>Botanische naam:</b>	Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (= A. peroba Allemão ex Saldanha), A. spec. div..
<b>Familie:</b>	Apocynaceae.
<b>Groeigebied:</b>	Brazilië (Mato Grosso en zuidelijker), Noord-Argentinië en Paraguay. Wordt in Paraguay na de oogst herplant.
<b>Boombeschrijving:</b>	Hoogte (15-)27(-40) m. De goed gevormde, rechte takvrije 6-15 m lange stam heeft een gemiddelde diameter van 0,8(-1,5) m.
<b>Aanvoer:</b>	Gekantrecht hout en parket.
<b>Houtbeschrijving:</b>	Het versgezaagde kernhout varieert van zalmkleurig naar rozerood tot geelachtig bruin. Aan licht blootgesteld wordt de kleur bruiner tot geelbruin of licht goudbruin. Het kernhout kan zeer fraai getekend of gefigureerd zijn door grillig verlopende en vaak druk aandoende donkerbruine tot zwartachtige strepen of vlekken. Het smalle spint steekt niet duidelijk af en is meestal lichter gekleurd dan het kernhout. Het hout heeft een bittere smaak.
<b>Houtsoort:</b>	Loofhout.
<b>Draad:</b>	Recht tot zeer onregelmatig. Kruisdraad of golvende draad komt ook voor.
<b>Nerf:</b>	Fijn en gelijkmatig.
<b>Volumieke massa:</b>	(650-)750- 800(-850) kg/m <sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte, vers 900-1100 kg/m <sup>3</sup> .
<b>Werken:</b>	Zou middelmatig zijn.
<b>Drogen:</b>	Zalmhout droogt langzaam met weinig scheuren, maar door draadverloop kan daarbij wel vervorming optreden en neiging tot vervormen van dosse gezaagde delen.
<b>Bewerkbaarheid:</b>	Goed te zagen en te schaven, maar een snijhoek van 20° wordt aanbevolen voor hout met onregelmatig draadverloop. Goed te draaien en te polijsten. Ook te snijden tot finer. Het fijne houtstof kan slijmvliezen irriteren en huidontstekingen veroorzaken, daarom wordt tijdens bewerken een goede afzuiging aanbevolen.
<b>Spijkeren &amp; schroeven:</b>	Goed, voorbereiden noodzakelijk.
<b>Lijmen:</b>	Goed.
<b>Buigen:</b>	Niet bekend.
<b>Oppervlakafwerking:</b>	Goed.
<b>Duurzaamheid:</b>	Schimmels 3v. Termieten G.
<b>Impregneerbaarheid:</b>	Kernhout 3. Spint 1.
<b>Toepassingen:</b>	Meubelen, finer, (parket)vloeren, trappen, betimmeringen, decoratiewerk, knoppen, grepen, draaiwerk, lijstwerk enz. Zalmhout wordt soms gebruikt als vervanging voor kersenhout in de parketindustrie.

